

VEZELVERSTERKTE LIJM VOOR FUNGIFIX FLEECE

PRODUCTOMSCHRIJVING

Fungifix FLEECEFIX FIBER is een kant-en-klare, vezelversterkte lijm die specifiek is ontwikkeld voor het permanent en waterbestendig verlijmen van Fungifix FLEECE.

De lijm is samengesteld op basis van geavanceerde polymeertechnologie en is verrijkt met hoogwaardige vezelversterking (Fiber), wat zorgt voor een snelle initiële hechting, uitstekende flexibiliteit en hoge weerstand tegen trillingen en lichte bewegingen in de ondergrond.

TOEPASSINGSGEBIED

Fungifix FLEECEFIX FIBER wordt uitsluitend gebruikt als de hechtlijm voor Fungifix FLEECE in het kader van:

- Vocht- en schimmelbehandeling: Verlijming van het FLEECE membraan op muren met condensatie- of schimmelproblematiek.
- Renovatie en Scheuroverbrugging: Vastzetten van het membraan op muren met haarscheurtjes of lichte beweging.
- Verbetering Binnenklimaat: Toepassing op koude muren om de oppervlaktetemperatuur te verhogen en condensatie te voorkomen.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

KENMERK	VOORDEEL
Kant-en-klaar	Direct uit de emmer te gebruiken, bespaart tijd op de werk
Hoge aanvangshechting	Snelle aanvangshechting optimaliseert de installatie van de FLEECE
Vezelversterkt (FIBER)	Hoge mechanische sterkte en uitstekende tolerantie voor trillingen en lichte scheuren
Duurzaam	Uitstekende waterbestendigheid en weerstand tegen veroudering
Flexibel	De elastische eigenschappen zorgen voor een duurzame verbinding, zelfs op ondergronden met lichte werking.

TECHNISCHE GEGEVENS

EIGENSCHAP	WAARDE
Producttype	Kant-en-klare, vezelversterkte dispersie-polymeerlijm
Consistentie	Spatelbare paste
Versterking	Hoogwaardige synthetische vezels (Fiber)

VERWERKINGSINSTRUCTIES

Voorbereiding ondergrond

- Staat: De ondergrond moet draagkrachtig, stevig, stofvrij en vetvrij zijn. Losse of afbladderende verflagen en pleisterwerk dienen verwijderd te worden.
- Vocht: Bij ernstig optrekkend vocht dienen eerst structurele maatregelen genomen te worden. De lijm is ontworpen om het membraan te bevestigen voor condensatie- en schimmelbeheersing.
- Glanzende Oppervlakken: Glanzende verflagen of zeer gladde pleisters moeten licht opgeruwd worden om een goede mechanische sleutel te creëren.
- Schimmel: Bestaande schimmel moet volledig en professioneel verwijderd en behandeld worden alvorens het membraan aan te brengen.

Lijm aanbrengen

- Breng de lijm met een getande lijmkam (5mm) gelijkmatig aan op de te behandelen ondergrond. De aanbevolen laagdikte bedraagt ca. 1 tot 1,5mm.
- Plaats Fungifix FLEECE onmiddellijk in de verse lijmlaag.
- Druk het membraan stevig aan en rol het vast om een volledige overdracht van de lijm te garanderen. Verzeker dat er geen luchtballen ingesloten zijn.

Reiniging: Met water (zolang de lijm nat is)

Aanbevolen gereedschap

- Lijmkam 5mm

VERWERKINGSINFORMATIE

Verbruik

Ca. 7m² / emmer van 15 kg

Aandachtspunten

- Open tijd = max. 30 minuten (bij 20 °C)
- Lijmverbruik: Het verbruik is kritisch voor de functionaliteit. Een correct aangebrachte laagdikte zorgt voor de vereiste hechting.
- **Niet** geschikt voor buitengebruik
- Naadbehandeling: Let op de behandeling van de naden tussen de FLEECE banen (raadpleeg hiervoor de specifieke handleiding van het Fungifix FLEECE systeem).

Verwerkingstemperatuur

Minimaal +5 °C / maximaal +30 °C (omgevings- en ondergrondtemperatuur)

VERPAKKING & OPSLAG

- **Verpakkingseenheid:** Emmer van 15 kg
- **Houdbaarheid:** Maximaal 12 maanden in de originele, gesloten verpakking.
- **Opslagcondities:** Opslaan in een droge, koele en vorstvrije omgeving.
- **Let op:** Beschermen tegen vorst. Bevroren lijm mag niet meer gebruikt worden.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Draag altijd gepaste beschermingsmiddelen (handschoenen, veiligheidsbril).
- Raadpleeg voor gebruik altijd het meest recente Veiligheidsinformatieblad (VIB). Dit is op aanvraag verkrijgbaar via info@fungi-fix.be

Alle informatie die via deze technische fiche wordt kenbaar gemaakt, is louter informatief en is ter goeder trouw opgesteld. Deze informatie verschaft geen nadelige erkenning, noch enige andere garantie dan deze die voortvloeit uit de verkoop van onze producten, binnen de grenzen van onze algemene voorwaarden.

Humifix wijst elke garantie of aansprakelijkheid af met betrekking tot de juistheid, volledigheid en geschiktheid van de verstrekte informatie voor een specifiek doel. Aangezien de toepassing, het gebruik en de verwerking van deze producten zich buiten onze controle bevinden kan Humifix niet aansprakelijk worden gesteld voor de bereikte resultaten of de hieruit voortvloeiende schade. Humifix is niet verantwoordelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van het product in strijd met de gegeven voorschriften of specificaties.

De gebruiker is verplicht om de geschiktheid van het product en de aanbevelingen voor de beoogde toepassing te controleren door middel van voorlopige proeven. Dit is met name cruciaal vanwege de verwerkingsomstandigheden en het eventuele gebruik van materialen van derden. De verstrekte informatie ontslaat de gebruiker niet van de verplichting om mogelijke inbreuken op rechten van derden te onderzoeken en te verduidelijken. De gebruikers moeten altijd onze laatst gepubliceerde technische fiches raadplegen. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande versies en is gebaseerd op de huidige stand van kennis en ervaring. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde, en zonder voorafgaande kennisgeving, technische wijzigingen in productconstanten en -informatie door te voeren in het kader van technische vooruitgang of nieuwe ontwikkelingen.

